

## **PLASTUCK CEM**

**Stucco cementizio al quarzo per esterni**

### **GENERALITA':**

Speciale stucco cementizio a base di quarzo e resine alcalo-resistenti, realizzato per il "rappezzo" e la "rasatura" di superfici esterne in muratura anche fortemente esposte alle intemperie.

La sua particolare composizione gli conferisce eccezionali caratteristiche applicative con elevata aderenza al supporto, assenza di screpolature, buona carteggiabilità.

### **CAMPI D'IMPIEGO:**

Stuccatura e rasatura su superfici esterne ed interne vecchie e nuove ad intonaco civile e calcestruzzo.

### **PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:**

Assicurarsi che le superfici da trattare siano ben stagionate e perfettamente asciutte. Eliminare eventuali parti di vecchie pitture mobili e/o friabili.

### **APPLICAZIONE:**

Impastare il prodotto con la quantità di acqua necessaria.  
Lasciare riposare l'impasto per qualche minuto ed applicare sul supporto con fratazzo per rasare e con spatola per riempire crepe e/o buchi.  
Ad essiccazione completa carteggiare ed applicare una mano di fissativo prima di procedere alla tinteggiatura.

### **ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:**

Frattazzo e/o spatola.

### **CONFEZIONI DI VENDITA:**

Sacchi in plastica da Kg.20, Kg.5 e Kg.1

### **CONSIGLI E PRECAUZIONI:**

-Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.- Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8°C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il tempo necessario per l'asciugamento. - Conservare il prodotto confezionato al riparo dall'umidità. - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.-

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

ASPETTO:	Polvere bianca
LEGANTE:	Cemento e polimero vinilversatico
SPESSORE:	500 micron circa per strato
ESSICCAZIONE A 20°C U.R. 50%:	fuori polvere dopo 1 ora circa carteggiabile dopo 3 ore circa sovraverniciabile dopo 6 ore circa
POT LIFE DELL'IMPASTO:	2 ore circa
DILUIZIONE:	con acqua al 40% circa
RESA TEORICA (rasatura):	1 Kg/mq circa per strato