

SCACCO

Smalto sintetico multiuso per esterni ed interni

GENERALITA':

Smalto sintetico lungo olio per la verniciatura su supporti in ferro, legno, muratura, caratterizzato da:

- aspetto brillante
- facilità e versatilità d'applicazione
- buona elasticità e resistenza del film
- buon potere coprente
- buona azione antiruggine
- buona resistenza alle intemperie.

CAMPI D'IMPIEGO:

Superfici in legno, metallo, muratura, zincate o in leghe leggere precedentemente trattate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:

Il ferro nuovo va sgrassato e ripulito da eventuali tracce di ruggine o calamina; il legno ed il muro nuovi vanno puliti, stuccati, carteggiati, e spolverati; gli altri support (pvc, lamiere zincate, leghe leggere), vanno puliti e sgrassati per bene. Sul ferro applicare 1 o 2 "mani" di antiruggine PROFER lasciando asciugare per 6-8 ore. Sul legno, sul muro applicare una "mano" di pittura opaca di fondo PERFOND lasciando asciugare per 6-8 ore. Sulle superfici zincate, in pvc o leghe leggere applicare una mano di primer FONDOZINCO lasciando asciugare per 6-8 ore.

Nel caso di superfici già tinteggiate, asportare le parti di vernice non bene ancorata, carteggiare tutta la superficie ed eventualmente stuccare. Sul ferro applicare 1 o 2 "mani" di convertitore di ruggine OXINET, lasciare asciugare per 2 o 3 ore ed applicare 1 o 2 "mani" di antiruggine PROFER. Sul legno e sul muro applicare 1 "mano" di pittura opaca di fondo PERFOND lasciando asciugare per 6/8 ore. Sulle superfici zincate, in pvc o leghe leggere applicare una mano di primer FONDOZINCO lasciando asciugare per 6-8 ore.

APPLICAZIONE:

A supporto pretrattato e perfettamente asciutto applicare due "mani" di smalto sintetico Scacco a distanza di 6-8 ore l'una dall'altra.

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:

Pennello, rullo, airless.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Fustini da lt. 16, lt. 2,5, lt. 0,750, lt. 0,375.

CONSIGLI E PRECAUZIONI:

-Infiammabile.- Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Usare in luogo ben ventilato.- Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8°C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il tempo necessario per l'asciugamento. - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.-

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Liquido viscoso
COLORE	Bianco e colori di cartella
LEGANTE:	Resine alchidiche
PIGMENTO:	Paste colorati
PESO SPECIFICO:	1,2 – 1,3 a seconda del colore
VISCOSITA' MEDIA:	180±5 tazza Ford 4 a 20°C
SPESSORE DEL FILM:	50 micron circa per mano
LAVABILITA':	superiore a 25.000 cicli di abrasione ad umido (prova effettuata con metodo ASTM)
BRILLANTEZZA:	lucido: 80± 1 gloss, angolo di lettura 60° opaco: 15 ± 1 gloss, angolo di lettura 60°
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE:	5° C al 60% U.R.
ESSICCAZIONE A 20°C U.R. 50%:	al tatto dopo 7-8 ore in profondità dopo 24 ore
SOVRAVERNICIATURA:	dopo 24 ore
DILUIZIONE:	con acqua al 5-10% max in peso se applicato a pennello o rullo con diluente sintetico al 10% max se applicato a spruzzo
CONTENUTO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV):	valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Pitture monocomponenti ad alte prestazioni (Cat. A/i, BS): 500 gr./lt. (2010). Scacco contiene al massimo 495 gr./lt di Cov
RESA TEORICA:	fino a 14 - 16 mq per litro, per ogni passata, a seconda dell'assorbimento del supporto da trattare